
Инструкция по применению

Моноклональные кроличьи антитела к CD7



Каталожный номер	AR0274
Клон	SP94
Метод	ИГХ, парафиновые срезы
Реактивность	Человек. Другие не определены
Положительный контроль	Миндалина
Окрашивание	Мембранное
Рекомендованный титр	1:50 – 1:150*
Рекомендованный буфер для демаскировки	ЭДТА pH 9,0*
Форма выпуска	Концентрированные антитела: 0,2 мл; 0,5 мл; 1 мл Готовые к использованию антитела: 3 мл; 6 мл
Разрешенное применение	Для научных целей
Хранение	2-8 градусов
Срок годности	18 мес. с даты производства

**** При использовании системы детекции iVision One Step или iVision Two Step***

Антитела применяются для проведения иммуногистохимического исследования нормальных и неопластических тканей, фиксированных в формалине и залитых в парафин, с оценкой результата при помощи светового микроскопа.

Описание:
CD7 — это белок клеточной мембраны с молекулярной массой 40 кДа, который в основном обнаруживается в большинстве Т-клеток, тимоцитов и большинства NK-клеток. Этот антитело может использоваться для выявления нормальных Т-клеток у человека, а также для классификации лимфомы и лейкемии.

Реагенты, необходимые для проведения исследования:

Раствор для разведения антител для концентрированных антител	Концентрированные антитела необходимо развести перед применением согласно рекомендации производителя. Однако в связи с наличием в каждой лаборатории индивидуальных особенностей пользователь может подобрать оптимальное разведение под собственные условия при необходимости.
Раствор для восстановления антигенной активности	pH раствора необходимо подобрать согласно рекомендации производителя
Система визуализации	Соблюдение протокола окрашивания согласно рекомендации производителя

Xiamen Talent Biomedical Technology Co.,Ltd.
2068 Wengjiao west road,Area B,Building 10, Biomedical Park,Haicang,District,Xiamen, China
Тел.: +86 4008-322-606
Эл.почта: talent1@talentbiomedical.com
https://www.talentdiagnostics.com/

RUO

Официальный дистрибьютор: ООО «Сайви»
630090, Россия, Новосибирская область, г Новосибирск, ул Николаева, зд. 9/1, этаж/офис 2/201
Тел.: +7 903 723 15 04
Эл.почта: info@sci-vi.ru
https://sci-vi.ru/

Инструкция по применению

Процедура ручного метода окрашивания:

1. Депарафинизировать и регидратировать срезы на предметных стеклах, используя гистологическую батарею ксилолов и спиртов. Промыть срезы дистиллированной водой в течение 30 сек.

2. Для блокировки ферментативной активности эндогенной пероксидазы инкубировать срезы в 3% растворе H_2O_2 при комнатной температуре в течение 5 минут. Промыть срезы дистиллированной водой в течение 30 сек.

3. Провести высокотемпературное восстановление антигенной активности препаратов в ЭДТА буфере с pH 9,0 при 95° - 98°С в течение 20 минут. Охладить срезы, не извлекая из буферного раствора, в течение 30 минут при комнатной температуре (при необходимости время можно увеличить). Промыть срезы промывочным буфером однократно в течение 3-5 мин.

   Изменение порядка выполнения ПП. 2 и 3 (сначала демаскировка, затем блокировка эндогенной пероксидазы) не влияет на конечный результат окрашивания

4. Нанести первичные антитела на срез, инкубировать во влажной камере при комнатной температуре в течение 30 минут. Промыть срезы промывочным буфером трижды в течение 3 мин.

5. ***5.1 При использовании системы детекции iVision One Step:***
   - Нанести полимер на срез, инкубировать во влажной камере при комнатной температуре в течение 30 минут. Промыть срезы промывочным буфером трижды в течение 3 мин.
   - Подготовить рабочий раствор ДАБ: смешать растворы DAB-A и DAB-B в пропорции 20:1
   - Нанести рабочий раствор ДАБ на срез, инкубировать при комнатной температуре в течение 5 минут. Промыть стёкла дистиллированной водой.

   5.2 При использовании системы детекции iVision Two Step:
   - Нанести постблокирующий раствор (линкер) на срез, инкубировать во влажной камере при комнатной температуре в течение 15-20 минут. Промыть срезы промывочным буфером трижды в течение 3 мин.
   - Нанести полимер на срез, инкубировать во влажной камере при комнатной температуре в течение 15-20 минут. Промыть срезы промывочным буфером трижды в течение 3 мин.
   - Подготовить рабочий раствор ДАБ: смешать растворы DAB-A и DAB-B в пропорции 20:1
   - Нанести рабочий раствор ДАБ на срез, инкубировать при комнатной температуре в течение 5 минут. Промыть стёкла дистиллированной водой.

   5.3 При использовании иной системы детекции:
   Следовать протоколу производителя

6. Нанести гематоксилин на срез, инкубировать при комнатной температуре, время инкубации определяется в зависимости от желаемой степени контрастирования. Промыть проточной водой.

7. Использовать дифференцирующий раствор, время инкубации определяется в зависимости от желаемой степени контрастирования. Промыть проточной водой.

8. Дегидратировать срезы, используя гистологическую батарею спиртов и ксилолов, заключить срезы под покровное стекло.

9. Оценить результат иммуногистохимического окрашивания с помощью светлопольного микроскопа.

Xiamen Talent Biomedical Technology Co.,Ltd.
2068 Wengjiao west road,Area B,Building 10, Biomedical Park,Haicang,District,Xiamen, China
Тел.: +86 4008-322-606
Эл.почта: talent1@talentbiomedical.com
https://www.talentdiagnostics.com/

RUO

Официальный дистрибьютор: ООО «Сайви»
630090, Россия, Новосибирская область, г Новосибирск, ул Николаева, зд. 9/1, этаж/офис 2/201
Тел.: +7 903 723 15 04
Эл.почта: info@sci-vi.ru
https://sci-vi.ru/